

Revestimento de piscinas com “fiberglass” - Sugestão

O assunto é bastante extenso e, especialmente em se tratando de revestimento, requer conhecimentos e técnicas específicas. Portanto sugiro que consulte um especialista.

Quanto às técnicas de revestimento, além de um resumo constante na literatura do curso citado, seria importante consultar as explicações constantes nos arquivos “Tabela de resistência química”.

Infelizmente alguns arquivos são muito extensos e não podem ser enviados pela Internet doméstica.

Aqui estão algumas informações:

- 1) A manta ideal é a de 450 g/m²
- 2) O ideal é a aplicação de duas mantas.
- 3) Melhor nivelamento superficial requer aplicação de véu de vidro, pois você terá que dar acabamento com lixamento e aplicação de massa plástica para acabamento superficial.
- 4) Utilize uma demão de Gel Coat Primer para selar a porosidade, aplicado com rolo ou trincha. (Espessura mínima 0,5 mm com 500 g/m²). Aguarde a cura mínima de 72 horas.
- 5) Lixe novamente (lixa d’água) para acabamento liso.
- 6) Aplique duas demãos de “Esmalte Poliuretano Alifático bi componente”. (25 m²/galão em 2 demãos) Obedeça o intervalo entre camadas, bem como as instruções do fabricante.

Sugestões de consulta:

- 1) Especialista em aplicações em piscinas: www.dmquimica.com.br – davi@dmquimica.com.br
- 2) Produtos para repintura de piscinas (Esmalte e Coats): www.selak.com.br – www.dmquimica.com.br (distribuidora e aplicadora)